



art. 2012 - Vorspritz

Адгезионный мост для saniрующих штукатурок

Техническое описание

Свойства:

VORSPRITZ категории CS IV

VORSPRITZ категории CS III

Сухая строительная смесь, изготовленная в заводских условиях, согласно EN 998-1

Зернистость:

4мм.

Расход:

30кг. сухой смеси = 24л. готового раствора = 4 – 8м² в зависимости от толщины слоя

Переработка:

Основание должно быть минеральным, несущим. Очистить от пыли, грязи, высолов, жиров и масел. Освободить от отделяющихся частиц. Далее, основание смочить в соответствии с впитывающей способностью до матово влажного состояния. VORSPRITZ смешать с 5-7л. Воды на мешок 30кг. и машинным способом либо вручную нанести сеткообразно на, максимально, 50% площади основания. Не перерабатывать при температуре ниже +5°C основания и окружающей среды.

Форма поставки:

Мешок 30кг. защищать от влаги.

Представленные данные основаны на результатах наших собственных разработок и опыта применения. Поскольку дальнейшее применение и переработка происходит вне нашего постоянного влияния, то мы, как фирма производитель, не можем нести ответственность за неправильное, либо небрежное обращение с продуктом. В любом случае мы рекомендуем предварительное выполнение пробного участка, что бы убедиться, что продукт может выполнять свои функции непосредственно на минеральном основании saniруемого объекта.

На определенных строительных участках или элементах, для которых производитель предоставляет особые предписания, данные предписания являются обязательными к исполнению. В остальных случаях действуют обычные, прописанные в техническом описании, нормы. При появлении новейших данных, существующая техническая информация теряет свою силу. При необходимости, наша техническая поддержка находится в Вашем распоряжении.