

Техническое описание

art. 3018 - Mineros H+K Schlämme

Состав и свойства

MINÉROS H+K Schlämme - это чисто минеральная сухая смесь, изготовленная в заводских условиях в качестве адгезионного моста между основанием натурального камня и реставрационного раствора Antrag MINÉROS, а так же в качестве самостоятельного цветного штукатурного шламма, наносимого исключительно щеткой/кистью/макловицей.

Производится из промытых, просушенных и классифицированных по фракции речных песков, специально отобранных для удовлетворения физикомеханических и оптических требований, предъявляемых к реставрационным массам.

Кроме того, для достижения максимального соответствия изготовленной смеси оригиналам, в ее состав вводят разноцветные песок и муку, полученные при дроблении различных каменных пород. Данная операция позволяет уменьшить количество пигментов в смеси, что гарантирует полное отсутствие изменения цвета готовых изделий под воздействием ультрафиолетовых лучей. Все компоненты, вводимые в смесь, соответствуют существующим техническим нормам и отвечают всем требованиям, предъявляемым к цветным реставрационным массам.

В качестве связующих используются: трассовая мука, белая известь и специальные натуральные цементы. MINÉROS H+K Schlämme содержит в себе определенные эластифицирующие и компенсующие добавки, специально предназначенные для оптимальной переработки и отверждения продукта. Для конечной пигментации применяют неорганические пигменты на базе металлических окислов. Данный тип пигментов абсолютно водонерастворим, противостоит воздействию ультрафиолета и агрессивных компонентов связующих.

Переработка

MINÉROS H+K Schlämme затворять исключительно чистой водой. Потребность: пр. 7,0 – 7,5 л воды на мешок 30 кг, точное количество воды определять непосредственно на объекте в зависимости от используемого инструмента и удобства переработки (во время перемешивания периодически пробовать консистенцию раствора нанесением на поверхность).

При изменении температуры затворной воды, изменяется время схватывания продукта. Чем теплее вода, тем меньше времени необходимо для схватывания и наоборот. Для приготовления раствора, залить необходимое количество воды в сосуд, добавить сухую смесь и перемешать в течении 2 мин миксером. Дать раствору отстояться в течении 1 мин. и снова накоротко перемешать (пр. 1 мин). Открытое для переработки время при 20°C и относительной влажности воздуха 60% не менее 35 мин.

Основание должно быть чистым, обеспыленным, без отделяющихся частиц, жировых и масляных пятен, впитывающим. Основание смочить чистой водой и дать ей впитаться до матово – влажного состояния.

Первый, грунтовочный/адгезионный слой смеси наносить щеткой/кистью/макловицей, с силой, так что бы продукт перекрыл все поры и полости в основании. Вторым слоем или реставрационный состав Antrag MINÉROS можно наносить сразу, как только высохнет грунтовочный слой (продукт невозможно снять рукой). При теплой погоде этот срок составляет от 1 до 4 часов. При более низких температурах – до 12 часов. Через 5 суток основание обработанное MINÉROS H+K Schlämme можно гидрофобизировать или наносить на него лессирующие покрытия.

KRUSEMARK

Расход

В качестве адгезионного моста/грунтовочного слоя – 3,5 кг/м², в качестве второго слоя 3,5 кг/м².

Инструмент

Шпатель, смесители, емкость для замешивания, щетка/кисть/макловица.

Очистка инструмента

Водой.

Хранение

Так, как MINÉROS H+K Schlämme реагирует с влагой, рекомендовано хранить только в сухих помещениях на деревянных полах или паллетах в закрытых фабричным способом мешках. Срок хранения 12 месяцев.

Форма поставки

Мешок 30 кг. Фракции: до 0,5 мм.

Особые указания

MINÉROS H+K Schlämme практически не содержит хрома, согласно предписаниям TRGS 613. Не перерабатывать при температуре ниже +5°C. Подбор цвета происходит по предоставленному образцу на головном предприятии, и хотя не всегда возможно стопроцентное совпадение, оригинальный и произведенный для отливки материалы будут очень близки по цвету и тону. Так же возможен подбор цвета по коллекции MINÉROS Farbtönen.

Представленная техническая информация базируется на основе теоретических разработок и опыта применения продукта, при этом она может быть дополнена и расширена. Так, как нанесение и обработка продукта происходят вне нашего влияния, то содержание технического описания не является гарантией производителя. Чтобы убедиться в правильности выбора продукта и технологии его применения, рекомендуем выполнение пробного участка на объекте. При появлении новой редакции технического описания, прежнее теряет свою силу.

KRUSEMARK

Werk Mühlheim

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
Industriestraße 25-27

63165 Mühlheim am Main

Telefon 06108/7099-0
Telefax 06108/7099-49

Niederlassung Sachsen

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
An der Schule 2

01723 Wilsdruff

Telefon 035204/61010
Telefax 035204/61015

ООО «РЦП-Украина»

Украина, г. Киев,
ул. Крайняя, , оф. 1В, оф. 2.7

info@rcp-ukraine.com.ua

Телефон 38(067) 290 19 19
Телефон 38(050) 290 19 19